



ASFALTY OXIDOVANÉ KREHKÉ

ČSN 65 7211

JK 111 612

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Brittle air blown asphalts

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oxidovaných asfaltov používaných na priemyselné účely. Neplatí pre cestné asfalty, stavebno-izolačné asfalty, asfalty na izolácie plynovodného a vodovodného potrubia a pre asfalty na použitia špecifikované inými normami.

I. VŠEOBECNE

1. Krehké oxidované asfalty sú ropné asfalty vyrábané z destilačných zvyškov atmosferickej alebo vákuovej destilácie ropy alebo z asfaltov z propánového odasfaltovania, prípadne s prídavkom overených ropných prísad oxidáciou vzduchom.
2. Krehké oxidované asfalty sú pri normálnej teplote tuhé hmoty neobsahujúce makroskopicky pozorovateľnú vodu, ani mechanické nečistoty.
3. Krehké oxidované asfalty sa vyrábajú v nasledujúcich druhoch:

Druh	Skratka
<i>Asfalt oxidovaný krehký 50</i>	<i>AO-K 50</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 60</i>	<i>AO-K 60</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 70</i>	<i>AO-K 70</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 80</i>	<i>AO-K 80</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 90</i>	<i>AO-K 90</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 100</i>	<i>AO-K 100</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 110</i>	<i>AO-K 110</i>
<i>Asfalt oxidovaný krehký 120</i>	<i>AO-K 120</i>

Poznámka: Číselné označenie v názve výrobku alebo v jeho skratke značí začiatočnú hodnotu rozmedzia bodu mäknutia KG (ČSN 65 7060). O používaní značiek a skratiek ropných výrobkov pozri ČSN 65 6001.

Nahrádza ČSN 65 7210 z 9.6.1958
Pozri aj DODATOK

Účinnosť od: 04910
1.1.1970

-- Vynechaný text --