



ASFALTY OXIDOVANÉ STAVEBNO-IZOLAČNÉ

ČSN 65 7212

JK 111 613

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Air-blown asphalts for

building purposes

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oxidovaných asfaltov používaných na stavebno-izolačné práce a podobné účely.

I. VŠEOBECNE

1. Stavebno-izolačné oxidované asfalty sú ropné asfalty vyrábané z destilačných zvyškov atmosferickej alebo vákuovej destilácie ropy, prípadne s prídavkom overených ropných prísad oxidáciou vzduchom.

2. Stavebno-izolačné oxidované asfalty sú pri normálnej teplote tuhé hmoty neobsahujúce makroskopicky pozorovateľnú vodu, ani mechanické nečistoty.

3. Stavebno-izolačné oxidované asfalty sa vyrábajú v nasledujúcich druhoch:

Druh	Skratka
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 65/40</i>	<i>AO-SI 65/40</i>
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 75/30</i>	<i>AO-SI 75/30</i>
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 85/40</i>	<i>AO-SI 85/40</i>
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 85/25</i>	<i>AO-SI 85/25</i>
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 95/20</i>	<i>AO-SI 95/20</i>
<i>Asfalt oxidovaný stavebno-izolačný 105/15</i>	<i>AO-SI 105/15</i>

Poznámka: Číselné označenie v názve výrobku alebo v jeho skratke: prvá číslica značí približnú strednú hodnotu rozmedzia bodu mäknutia KG (ČSN 657060), druhá číslica za zlomkovou čiarou značí približnú strednú hodnotu rozmedzia penetrácie pri 25 °C (ČSN 65 7062). - O používaní značiek a skratiek ropných výrobkov pozri ČSN 65 6001.

Nahrádza ČSN 65 7225 z 9.6.1958
Pozri aj DODATOK

Účinnosť od: 04911
1.1.1970

-- Vynechaný text --