



ASFALTY PRO IZOLACI TRUB

ČSN 65 7214

JK 111 613
111 631

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Asphalts for pipeline coatings

Tato norma stanoví požadavky pro výrobu, zkoušení a dodávání asfaltů a asfaltového laku pro izolaci trub, kladených do země.

I. VŠEOBECNĚ

1. Asfalty zvláštní pro izolaci trub jsou stejnorodé živice, vyrobené oxidací destilačních zbytků sirnoparafinických rop s eventuální přísadou změkčovadel. Za normální teploty jsou tuhé hmoty. Neobsahují makroskopicky pozorovatelnou vodu a mechanické nečistoty.

Vyrábějí se ve dvou druzích:

Asfalt zvláštní pro izolaci trub 70 - *zkratka* AZ-IT 70

Asfalt zvláštní pro izolaci trub 105 - *zkratka* AZ-IT 105.

Poznámka: Číselné označení v názvu výrobku anebo jeho zkratce značí střední hodnotu rozmezí bodu měknutí KK °C (ČSN 65 7060). O používání značek a zkratk ropných výrobků viz ČSN 65 6001.

2. Asfaltový lak pro izolaci trub - *zkratka* AL-IT - je stejnorodý roztok oxidovaného asfaltu ze sirnoparafinické ropy v organických rozpouštědlech.

Použitá rozpouštědla v destilačním rozmezí 140 °C až 200 °C mají bod vzplanutí nad 21 °C a proto je lak hořlavou kapalinou II. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201.

3. Asfalt zvláštní pro izolaci trub 70 se používá jako základní vrstva při výrobě vnějších asfaltových izolací trub nebo pro dočasnou ochranu trub proti atmosférické korozi při skladování. Roztavený asfalt se nanáší na vyhřátý kov o teplotě max. 220 °C.

Asfalt zvláštní pro izolaci trub 105 se používá pro vrchní izolační vrstvu při výrobě vnějších asfaltových izolací trub.

Asfalt zvláštní pro izolaci trub 70 a asfalt zvláštní pro izolaci trub 105 se smí zahřívat nejvýše na teplotu 225 °C.

Asfaltový lak pro izolaci trub se používá pro vytvoření základní vrstvy při výrobě vnějších asfaltových izolací nebo jako dočasná ochrana proti atmosférické korozi při skladování. Asfaltový lak pro izolaci trub

Účinnost od:
1.9.1971

04912

-- Vynechaný text --