



LEPIDLA
Společné ustanovení

ČSN 66 8515

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Adhesives. Common regulations

Tato norma platí pro lepidla škrobová, dextrinová, z neškrobových surovin, ředidla a bleskové barvy a stanoví společné požadavky pro jejich výrobu, zkoušení a dodávání.

I. VŠEOBECNĚ

Třídění

1. Lepidla podle této normy mají širokou oblast použití pro účely, které jsou uvedeny v jednotlivých přidružených předmětových normách.

2. Podle způsobu výroby a použitých surovin se zařazují do těchto skupin:

a) *Lepidla škrobová*

aa) tekutá (pastovitá)

- získaná při normální nebo zvýšené teplotě zmazovatěním škrobu homogenizací, úpravou sušiny a pH.

ab) suchá

- získaná smísením škrobu nativního nebo modifikovaného s přísadami.

Lepidla škrobová obsahují bramborový, pšeničný, kukuřičný škrob nativní nebo modifikovaný, sulfitový výluh, chemikálie a konzervační prostředky.

b) *Lepidla dextrinová*

ba) tekutá (pastovitá)

- získaná zahříváním dextrinu s vodou, homogenizací, úpravou sušiny a pH.

bb) suchá

- získaná smísením dextrinu s přísadami.

Lepidla dextrinová obsahují kyselý nebo kamencovaný dextrin, sirup, karboxymethylcelulózu, glycerin, borax, rybí kliš, pomocné chemikálie a konzervační prostředky.

Nahrazuje: ČSN 66 8515
z 9.7.1969

Účinnost od:
1.2.1979

05046

-- Vynechaný text --