



**Fotografické materiály  
LÉKAŘSKÉ RENTGENOVÉ FILMY  
A TECHNICKÉ RADIOGRAFICKÉ FILMY  
Základní rozměry**

**ČSN 66 6516\*  
ST SEV 3379-81**

JK 254 151  
254 152

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sizes of x-ray films for medical use and technical use

**Touto normou se zavádí**

**ST SEV 3379-81 Radiografické filmy. Základní rozměry (viz str. 3 až 11) jako čs. státní norma.**

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 11), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 05 platné pouze v ČSSR.

**01.** V ČSSR se vyrábějí lékařské rentgenové filmy o rozměrech podle tab. 1 a tab. 2 (pouze v délce 25 m) a po dohodě s výrobcem, popř. i podle tab. 7 a 8 (Informační příloha 1). Případné dodávky v dalších rozměrech lze uskutečnit po předchozí dohodě s výrobcem pouze v mimořádných případech, kdy požadovaného účelu nelze dosáhnout použitím rentgenových filmů o rozměrech podle této normy.

**02.** U listových rentgenových filmů musí být vždy dvě a dvě sousední hrany listu navzájem kolmé. Přípustná odchylka kolmosti je dána podmínkou, že délka úhlopříčky listu se nesmí lišit od délky úhlopříčky ideálního čtyřúhelníku o stranách rovných stranám listu o více, než činí hodnoty uvedené v tabulce 10 v Informační příloze 2.

**03.** Zaoblení rohů listů musí být provedeno tak, aby střed křivosti oblouku ležela na úhlopříčce čtverce

sestrojeného na obou stranách listu, které tento oblouk spojuje. Zaoblení musí přecházet v hranu listu bez ostrých záseků.

Příslušné technické normy stanoví, které druhy rentgenových filmů musí mít zaoblené rohy.

**04.** Čl. 10 normy RVHP se doplňuje takto:

Rozměry se kontrolují na nezpracovaném filmu kondicionovaném po dobu 16 h při teplotě 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu ( $50 \pm 5$  %).

Rozměry platí v době od 24 h po řezání a při skladování za podmínek předepsaných výrobcem se do konce záruční doby nesmějí změnit o více než 0,5 %.

Nahrazuje ČSN 66 6453  
z 3.11.1966 a ČSN 66 6454 z 3.7.1967

Účinnost od: 30319  
1.7.1984

---

**-- Vynechaný text --**