



SKÚŠANIE KAUKUKOVÝCH LEPIDEL

ČSN 66 8518
časť 1

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Testing of Rubber Cements

Táto norma platí pre skúšanie kaučukových lepidiel. Obsahuje spoločné ustanovenia, vzorkovanie a zápisy o skúškach. Jednotlivé skúšobné metódy a príprava skúšobných telies na stanovenie pevností lepených spojov sú uvedené v ďalších častiach tejto normy.

Norma môže slúžiť aj na skúšanie kaučukových roztokov alebo lepidiel na báze iných polymérov, ak sa predmetové normy na ňu odvolávajú.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Názvoslovie uvádza ČSN 66 8501 a ČSN 66 8518 časť 2 až 10.

II. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

2. Všetky skúšky sa konajú pri teplote $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, pokiaľ metódou skúšania nie je stanovená iná teplota.

3. Vzorka lepidla sa pred skúšaním kondicionuje 24 hodín pri teplote $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.

4. Pri skúškach je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ČSN 01 8003.

5. Pred každou skúškou (okrem stanovenia vzhľadu) musí byť vzorka lepidla zhomogenizovaná dôkladným premiešaním.

6. Skúšobné zariadenia a pomôcky sú uvedené pri jednotlivých metódach. Neuvádzajú sa pomôcky a zariadenie patriace k obvyklému vybaveniu laboratória.

Účinnosť od:
1.1.1992

30376

-- Vynechaný text --