



SKÚŠANIE KAUČUKOVÝCH LEPIDIEL
Stanovenie odolnosti lepeného spoja
proti statickému zaťaženiu v odlupovaní

ČSN 66 8518
časť 10

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Determination of resistance of joint to application sustained load in peel strength

Táto norma platí pre stanovenie odolnosti spoja lepeného kaučukovými lepidlami proti statickému zaťaženiu v odlupovaní. Spoločné ustanovenia obsahuje ČSN 66 8518, časť 1.

Norma uvádza dve metódy stanovenia - metódu A pri laboratórnej teplote, metódu B pri zvýšenej teplote v termostate.

Názvoslovie

1. Odolnosť lepeného spoja statickému zaťaženiu v odlupovaní v zmysle tejto normy je odpor, ktorý za určitej teploty kladie lepený spoj proti konštantnému zaťaženiu v odlupovaní počas predpísaného času.

Podstata skúšky

2. Podstatou skúšky je namáhanie skúšobného telesa konštantným zaťažením tak, aby lepený spoj bol namáhaný v odlupovaní.

METÓDA A - STANOVENIE PRI LABORATÓRNEJ TEPLOTE

Podmienky pri skúške

3. Skúša sa pri laboratórnej teplote (23 ± 2) °C.
4. Skúšobné telesá sa zaťažia závažím s hmotnosťou predpísanou v predmetovej norme lepidla.
5. Čas zaťaženia je 24 hodín.

Účinnosť od:
1.1.1992

30385

-- Vynechaný text --