



**Syntetické lepidlá
LEPIDLO NA POLYAMIDY**

ČSN 66 8671

JK 247 436

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Synthetic adhesives. Adhesives for polyamides

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie lepidla na polyamidy pod obchodným názvom FIXAMID Ø

I. VŠEOBECNE

1. Fixamid je rezorcínol-polyamidový roztok v etanole.
2. Fixamid sa vyrába v jednej akosti. Používa sa na lepenie výrobkov z polyamidu 6 (obchodný názov Silamid), hlavne fólií, pásov na pohon strojov, silonového textilu a rôznych súčiastok z polyamidu. Lepidlo nesmie prísť do styku s potravinami.
3. Lepí sa za zaťaženia pri teplote 20 až 23 °C počas 16 h alebo pri zvýšenej teplote 70 až 80 °C počas 10 minút.
4. Fixamid má narkotické účinky (vzhľadom na obsah asi 33 % etanolu) a leptá sliznice i pokožku (vzhľadom na obsah asi 50 % rezorcínolu). Môže byť zdrojom vzniku precitlivelosti. Udaje o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú pre informáciu uvedené v prílohe tejto normy.

Požiarnotechnické charakteristiky:*

Teplota vzplanutia

v zatvorenom tégliku 34 °C ČSN 65 6064

v otvorenom tégliku 46 °C ČSN 65 6212

Trieda nebezpečnosti II ČSN 65 0201

z r. 1980 čl. 31

Bod vznietenia pri teplote 461 °C ČSN 65 0321

došlo k vznieteniu

za 15 sekúnd

Teplotná trieda T1 ČSN 33 0371

* Boli namerané vo Výskumnom ústave pre petrochémiu, Nováky.

Účinnosť od:
1.5.1984

30388

-- Vynechaný text --