



**Vyhodnocování zkoušek nátěrů
OBJEKTIVNÍ METODY VYHODNOCOVÁNÍ
ZKOUŠEK OCHRANNÉ ÚČINNOSTI NÁTĚRŮ
NA KOVECH**

ČSN 67 3088

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Evaluation paint coatings tests. Objective method for evaluation of protective efficiency of paint coatings on metals

Tato norma platí pro vyhodnocování ochranné účinnosti nátěrů na kovových vzorcích nebo výrobcích.

Norma ve shodě s ČSN 03 8001 a ČSN 03 8004 definuje projevy koroze na kovech pokrytých nátěry a způsoby jejich vyhodnocování v souladu s ČSN 03 8153, kterou nahrazuje.

I. VŠEOBECNĚ

Účel a význam vyhodnocení

- 1.** Vyhodnocení je určeno pro stanovení znaků znehodnocení případně znaků jakosti nátěrů ve smyslu požadavků ČSN 03 8004 a ČSN 03 8101, vzhledem k jejich ochranné účinnosti proti korozi.
- 2.** Metod v normě uvedených je možno použít pouze tehdy, je-li nátěr rozrušen ve formě výrazně plošně ohraničených projevů koroze (čl. 4 a 5), vzhledově rozlišitelných od ostatního povrchu.
- 3.** Při hodnocení projevů koroze podle čl. 4 a 5 na velkých plochách (např. u rozměrných výrobků) musí být rozměr hodnocených ploch, jejich počet a umístění stanoveno v příslušné technické specifikaci.

Definice projevů koroze

4. Pro účely této normy se rozeznávají a hodnotí v důsledku koroze pod nátěry tyto projevy koroze:

a) Puchýře

Hodnotí se puchýře vzniklé jako následek korozního napadení podkladového kovu i puchýře vzniklé jako následek sorpčních a osmotických dějů na hranici podkladový kov-základní nátěr. Osmotické puchýře, vzniklé v jednotlivých vrstvách nátěrového

Účinnost od:
1.1.1982

05074

-- Vynechaný text --