



FERMEŽE

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Varnish

Tato norma platí pro výrobu a dodávání fermeží, tj. vysychavých olejů s přídavkem sušidel. Používá se jich zejména jako nátěrových hmot nebo k jejich výrobě.

I. VŠEOBECNĚ

Tržní druhy

1. Fermeže se vyrábějí a dodávají v těchto tržních druzích:

- a) fermež lněná,
- b) fermež ricinobenzinová 65 % (RB).

Jiné druhy fermeží se mohou dodávat po dohodě s odběratelem.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Suroviny, přísady a pomocné látky

2. Suroviny a přísady musí odpovídat těmto požadavkům:

surový olej lněný podle ČSN 58 0018, s výjimkou barvy - max. 17° ČSN a čísla kyselosti max. 6

ricinový olej dehydratovaný podle PN-14 59-56

lakový benzin - druh A podle ČSN 65 6541

Sušidla, tj. kovová mýdla kyselin ricinového oleje nebo kovová mýdla syntetických mastných kyselin typu kyseliny isooktanové, smějí být použita v množství nejvýše 2 % hmotnosti.

Poznámka: Obsah účinných kovů Co, Pb, Mn: 0,15-0,30 %. Co a Mn může být nahrazen Zn.

Nahrazuje ČSN 58 0135
ze 14.7.1956

Účinnost od:
1.10.1970

05098

-- Vynechaný text --