



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Preparation of paints for application

Tato norma platí pro homogenizaci, ředění a úpravu nátěrových hmot před nanášením při aplikaci.

## I. VŠEOBECNĚ

**1.** Úprava nátěrových hmot před nanášením obsahuje tyto základní úkony:

- a) ověření údajů na štítku obalu nátěrové hmoty,
- b) očištění obalů před otevřením, zvláště kolem plnicího otvoru,
- c) odstranění případného škraloupu,
- d) rozmíchání nátěrové hmoty,
- e) naředění na předepsanou výtokovou dobu,
- f) filtraci nátěrové hmoty.

**2.** Správná úprava nátěrových hmot pro nanášení je základní podmínkou pro jejich hospodárné použití a pro dosažení kvalitních nátěrů.

**3.** Podle množství zpracovávaných nátěrových hmot a podle techniky míchání se způsob úpravy nátěrových hmot pro nanášení dělí na:

- a) ruční - vhodný pro úpravu menšího množství nátěrových hmot, např. u drobných spotřebitelů, v

malých lakovnách nebo na malých stavbách, kde se nátěrové hmoty převážně nanášejí štětcem,

b) mechanický - vhodný pro linky průmyslových závodů, kde se zpracovává od stejného druhu nátěrové hmoty větší množství,

c) automatický - vhodný pro velké lakovny vybavené centrálním rozvodem nátěrových hmot.

Nahrazuje: ČSN 67 0810  
ze dne 26.9.1962

Účinnost od: 30398  
1.1.1989

---

**-- Vynechaný text --**