



**Nátěrové hmoty
ZHOTOVENÍ ZKUŠEBNÍCH NÁTĚRŮ
NANÁŠECÍM PRAVÍTKEM**

**ČSN 67 3049*
ST SEV 4167-83**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Producing of paint films for testing

Touto normou se zavádí

ST SEV 4167-83 Nátěrové hmoty. Zhotovení zkušebních nátěrů nanášecím pravítkem (viz str. 3 až 7), jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Mění se první odstavec článku 3.1. ST SEV 4167-83

Nátěrová hmota se nanáší na podklad ve větrané místnosti při teplotě $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a relativní vlhkosti vzduchu $(50 \pm 5) \%$.

Souvisící čs. normy

ČSN 01 8003 Bezpečnostní předpisy pro práci v chemických
laboratořích

ČSN 67 0810 Úprava nátěrových hmot pro nanášení

ČSN 67 3031 (ST SEV 3388-81) Stanovení obsahu těkavých a netěkavých
látek, pigmentů a plniv a obsahu pojiv

ČSN 67 3050 Zhotovení zkušebních nátěrů

ČSN 67 3061 Měření tloušťky nátěru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 4167-83 doporučilo ministerstvo průmyslu ČSR.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Barvy a laky, n. p.,

Výzkumný ústav nátěrových hmot Praha, Ing. Neuman

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. H. Vonásková

Nahrazuje čl.12 až 14
ČSN 67 3050 ze dne 13.1.1976

Účinnost od:
1.1.1986

30420

-- Vynechaný text --