



FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O 1000

ČSN 67 3211

JK 246 11

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Impregnating boiled oil O 1000

Základní společná ustanovení stanoví ČSN 67 3210 (základní norma).

Složení Směs vysychavých olejů a lakového benzinu

Použití Je určena zejména pro základní napouštění dřeva a jiných savých
podkladů pod další nátěry olejovými nebo syntetickými nátěrovými
hmotami apod.

Upozornění z hlediska Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Při práci s ním je
bezpečnosti a zapotřebí dodržet zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ochrany zdraví uvedené v příloze 1 ON 67 2003-81 a příloze 1 a 2 ČSN 67 5801-80.
při práci (Viz též část 2 Informativní požárnětechnická charakteristika).

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Znak jakosti

Zkouší se podle

A. Vlastnosti v kapalném stavu

Vzhled čirý roztok, slabý zákal, ČSN 67 3010
nebo usazenina jsou
povoleny

Barva ve stupních podle 11 Metoda A
Gardnera nejvýše ČSN 67 3011-74

Výtoková doba při 20 °C v s 20 ČSN 67 3013
a průměru trysky 4 mm nejvýše

Nahrazuje ČSN 67 3200
z 30.1.1959

Účinnost od:
1.1.1984

30450

-- Vynechaný text --