

**BARVA OLEJOVÁ ZÁKLADNÍ
SUŘÍKOVÁ O 2001****ČSN 67 3351**

JK 246-211-01

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Minium primer paint O 2001

Základní společná ustanovení obsahuje ČSN 67 3350 (základní norma).	
Složení	Disperze suříku ve lněném oleji.
Použití	Používá se na nátěry železných kovů, kde jsou kladeny zvýšené požadavky ochrany proti korozi. Není vhodná pro nátěr v prostředí s vyšším obsahem SO ₂ a H ₂ S. Zhoustnutí vzniklé během skladování lze upravit přidavkem ředidla S 6006. Nátěr musí být nejpozději do 2 měsíců po zaschnutí opatřen nátěrem vrchní barvy. Doba skladování je 3 měsíce od data výroby.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Výrobek obsahuje organická rozpouštědla (benzin lakový) a sloučeniny olova. Při práci s ním je nutno dodržet zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedené v ON 67 2003 a ČSN 67 5801. Pro obsah olova je jedem, zařazeným do skupiny ostatních jedů. Nesmí se nanášet stříkáním. Výrobek nesmí být použit pro povrchovou úpravu předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami.

Nahrazuje ČSN 67 3351
ze dne 26.9.1959Účinnost od:
1.1.1985

30455

-- Vynechaný text --