

**BARVA OLEJOVÁ ZÁKLADNÍ
SUŘÍKOVÁ O 2002****ČSN 67 3352**

JK 246-211-02

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Minium oil primer paint

Základní společná ustanovení obsahuje ČSN 67 3350 [základní norma].	
Složení	Disperze suříku a plnidel ve vysychavých olejích s přídavkem suřidel a organických rozpouštědel.
Použití	Používá se na nátěry železných kovů. Odolává účinkům atmosféry. Zhoustnutí vzniklé během skladování lze upravit přídavkem ředidla S 6006. Nátěr musí být nejpozději do 2 měsíců po zaschnutí opatřen nátěrem vrchní barvy. Doba skladování je 3 měsíce od data výroby.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Výrobek obsahuje organická rozpouštědla (benzín lakový) a sloučeniny olova. Při práci s ním je nutno dodržet zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedené v ON 67 2003 a ČSN 67 5801. Pro obsah olova je jedem, zařazeným do skupiny ostatních jedů. Nesmí se nanášet stříkáním! Výrobek nesmí být použit pro povrchovou úpravu předmětů přicházejících do styku s potravinami. Viz též část 2. Požárně-technická charakteristika.

Nahrazuje ČSN 67 3352
ze dne 23.4.1963Účinnost od:
1.1.1985

30456

-- Vynechaný text --