

**BARVA OLEJOVÁ ZÁKLADNÍ
NA KONSTRUKCE O 2004****ČSN 67 3354**

JK 246-211-04

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Oil primer paint for constructions O 2004

Základní společná ustanovení obsahuje ČSN 67 3350 (základní norma).	
Složení	Disperze anorganických pigmentů obsahující 25 % hmot. Pb_3O_4 z celkového obsahu pigmentů a plnidel v roztoku upravených vysychavých olejů.
Použití	Používá se na nátěry železných kovů. Zhoustnutí vzniklé během skladování lze upravit přídavkem ředidla S 6006. Nátěr musí být nejpozději do 2 měsíců po zaschnutí opatřen nátěrem vrchní barvy.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Výrobek obsahuje organická rozpouštědla (benzín lakový) a sloučeniny olova. Při práci s ním je nutno dodržet zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedené v ON 67 2003 a ČSN 67 5801. Pro obsah olova je jedem, zařazeným do skupiny ostatních jedů. Nesmí se nanášet stříkáním! Výrobek nesmí být použit pro povrchovou úpravu předmětů přicházejících do styku s potravinami. Viz též část 2. Požárně-technická charakteristika.

Nahrazuje ČSN 67 3354
z 28.2.1959Účinnost od:
1.1.1985

30457

-- Vynechaný text --