

**BARVA OLEJOVÁ ZÁKLADNÍ
KUMARONOVÁ SUŘÍKOVÁ
O 2005****ČSN 67 3355**

JK 246-211-05

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Minium coumarone-oil primer paint O 2005

Základní společná ustanovení obsahuje ČSN 67 3350 (základní norma).	
Složení	Disperze suříku a plnidel v roztoku vysychavých olejů a kumaronové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidel. Obsahuje nejméně 40 % hmot. suříku a 16 % hmot. pojiva.
Použití	Používá se na nátěry železných kovů vystavené přímým účinkům vody nebo vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Zhoustnutí vzniklé během skladování lze upravit přídavkem ředidla S 6006. Nátěr musí být nejpozději do 2 měsíců po zaschnutí opatřen vrchním nátěrem. Doba skladování je 3 měsíce od data výroby.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Výrobek obsahuje organická rozpouštědla (benzin lakový a směs aromatických uhlovodíků) a sloučeniny olova. Při práci s ním je nutno dodržet zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedené v ON 67 2003 a ČSN 67 5801. Pro obsah olova je jedem, zařazeným do skupiny ostatních jedů. Nesmí se nanášet stříkáním. Výrobek nesmí být použit pro povrchovou úpravu předmětů přicházejících do styku s potravinami. Viz též část 2. Požárně-technická charakteristika.

Nahrazuje ČSN 67 3355
z 23.4.1963Účinnost od:
1.1.1985

30458

-- Vynechaný text --