

**Lak syntetický
S 1002****ČSN 67 3802**

JK 246 121 02

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Synthetic Lacquer S 1002

Základné spoločné ustanovenie obsahuje ČSN 67 3890 (základná norma).	
Zloženie:	Koloidný roztok alkydových živíc v organických rozpúšťadlách s prísadou sušidla.
Použitie:	Výrobok je určený na vrchné transparentné lakovanie kovu a dreva v interieroch. Riedi sa riedidlom S 6006 alebo S 6001 podľa spôsobu aplikácie.
Upozornenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:	Výrobok obsahuje organické rozpúšťadlá (butanol, aromato a lakový benzin). Pri práci s lakom sa musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uvedené v ON 67 2003. Výrobok nesmie prísť do priameho styku s pitnou vodou, poživatinami a krmovinami, nesmie sa používať na náter detského nábytku a hračiek. Pozri aj časť 2. Požiarnotechnická charakteristika.

1. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Znak akosti		skúša sa
A. Vlastnosti v tekutom stave:		podľa
Vzhľad	čira až slabo zakalená kvapalina, bez mechanických nečistôt. Tvorba kože do 3 % hmotnosti náplne a sedimentu je dovolená	ČSN 67 3010
Farba podľa Gardnera (stupeň) najviac	12	ČSN 67 3011
Výtokový čas pri 20 °C a priemer dýzy 4 mm (s), najmenej	90	ČSN 67 3013
Obsah neprchavých zložiek po 2 h pri 170 °C (% hmot), najmenej	50	ČSN 67 3031
Riediteľnosť riedidlom S 6006 1 + 1	vyhovuje	ČSN 67 3890 čl. 9

Nahrádza ČSN 67 3802
zo dňa 30.1.1959

Účinnosť od:
1.12.1986

30462

-- Vynechaný text --