



Farba syntetická na konštrukcie S 2014

ČSN 67 3914

JK 246 221 06

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Construction synthetic paint S 2014

Základné spoločné ustanovenie obsahuje ČSN 67 3890 (základná norma).		
Zloženie:	Disperzia anorganických pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej živice a vysychavého oleja s prísadou sušidla.	
Použitie:	Používa sa na vrchný vonkajší náter oceľových konštrukcií, má dobrú odolnosť voči atmosferickým vplyvom. Je vhodná i pre slabé agresívne prostredie. Riedi sa riedidlom S 6006. Pred spracovaním sa farba S 2014 musí upraviť podľa ČSN 67 0810.	
Upozornenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:	Výrobok obsahuje organické rozpúšťadlo (lakový benzín). Pri práci s ním dodržiavajte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uvedené v ON 67 2003. Odtieň 6200 obsahuje do 25 % olovo a do 4 % chróm (Cr ⁶⁺). Ohrozuje zdravie pri nadýchaní, požití a styku s pokožkou. U citlivých jedincov môže vyvolať alergické reakcie. Výrobok sa nesmie použiť na porchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou, potravinami a na maľovanie detského nábytku a hračiek. Pozri aj časť 2. Požiarnotechnická charakteristika.	
1. TECHNICKÉ POŽIADAVKY		
Znak akosti		Skúša sa podľa
A. Vlastnosti v tekutom stave:		
Vzhľad	viskózna kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba kože do 3 % hmotnosti náplne a rozmiešateľného sedimentu je dovolená	ČSN 67 3010
Obsah neprchavých zložiek po 3 h pri 130 °C (% hmot) odtieň 9110, najmenej ostatné odtiene, najmenej	60 82	ČSN 67 3031
Stupeň roztierateľnosti, najviac	2	ČSN 67 3051

-- Vynechaný text --