



PĚNOVÉ SKLO

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Celluar glass

Tato norma platí pro výrobu a dodávání pěnového skla ve formě desek (dále jen desky) používaných především pro tepelné izolace ve stavebnictví a v průmyslu.

I. VŠEOBECNĚ

- 1.** Desky se vyrábějí a dodávají pouze v jedné jakosti.
- 2.** Desky jsou určeny pro prostředí o teplotě od -200 do + 450 °C bez teplotních nárazů, při rychlosti zahřívání nebo ochlazování nejvýše 40 °C /h s použitím vodotěsných a parotěsných zábran.

Technické náležitosti objednávky

- 3.** V objednávce je nutné uvést zejména.
 - a) tloušťka desek v mm
 - b) ČSN 70 1680
 - c) jiné potřebné údaje (např. jiný způsob balení než předepisuje čl: 21)

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

4. Desky se vyrábějí v těchto rozměrech:

délka (500 ± 5) mm

šířka (500 ± 5) mm

tloušťka $(50 \pm 3,5)$ mm a

100 ± 5 mm

5. Dovolená odchylka od pravoúhlosti ploch a hran desek nesmí být na délku 500 mm větší, než je dovolená odchylka délky a šířky podle čl. 4.

Nahrazuje ČSN 70 1680
z 15.6.1965

Účinnost od:
1.4.1983

30663

-- Vynechaný text --