



**STANOVENÍ ODPLAVITELNÝCH ČÁSTIC
A HLINĚNÝCH HRUDEK V KAMENIVU**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Determination of wash-off particles and clayey lumps in aggregates

Tato norma platí pro stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu pro stavební účely.

I. VŠEOBECNĚ

1. Podle této normy se stanoví:

- a) podíl odplavitelných částic,
 - aa) sedimentačně (rozhodčí způsob),
 - ab) procezováním;
- b) hlinitost v objemových procentech;
- c) ekvivalent písku;
- d) obsah hliněných hrudek.

2. Zkušební pomůcky a zařízení jsou uvedeny u jednotlivých zkoušek.

II. ZKUŠEBNÍ METODY

A. STANOVENÍ HMOTNOSTNÍHO PODÍLU ODPLAVITELNÝCH ČÁSTIC

Účel a podstata zkoušky

3. Hmotnostní (váhový) podíl odplavitelných částic (tj. částic velikosti max. 005) se stanoví promýváním kameniva vodou, přičemž z rozdílu hmotnosti (váhy) vysušené navážky kameniva před promytím a po něm se odvodí obsah odplavitelných částic v procentech hmotnosti kameniva.

Při promývání se kamenivo s vodou a odplavitelné částice, suspendované ve vodě, se odstraní jedním ze dvou způsobů:

a) sedimentačním způsobem, přičemž po usazení částic kameniva (větších než 005) se vodní suspenze odplavitelných částic stáhne násoskou (běžná metoda);

Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od:
1.8.1968

05390

-- Vynechaný text --