



**Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce
PÁLENÉ PŘÍČKOVKY**

ČSN 72 2621

JK 596 129

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Burnt bricks for partition walls

Tato norma doplňuje ČSN 72 2601 *Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce - Společná ustanovení* a platí pro pálené příčkovky podélně děrované, tvářené plasticky z vhodných cihlářských zemin, popř. s příměsí ostřiv.

I. VŠEOBECNĚ

Rozdělení

1. Pálené příčkovky (dále jen „příčkovky“) se dělí:

a) podle použití na:

aa) příčkovky pro tradiční výstavbu, tj. pro zdění příček (mezistěn) -Pk,

ab) příčkovky pro panelovou výstavbu, tj. pro keramické dílce, spojované (zmonolitňované) maltou - Pk-M nebo lepením - Pk-L;

b) podle rozměrů na příčkovky:

ba) délky 390, 330, 290 mm,

bb) šířky 240, 215, 200, 195, 190, 180, 140 mm,

bc) tloušťky 65, 50, 40, 35 mm;

c) podle pevnosti a únosnosti na:

ca) příčkovky Pk o pevnosti v tlaku P 25, P 40

cb) příčkovky Pk-M o únosnosti min. 150 kp,

cc) příčkovky Pk-L o únosnosti min. 300 kp;

Poznámka: Únosnost je mezní zatížení v kp, při kterém se vzorek příčkovky zlomí (viz čl. 14 a 16)

d) podle vnějších vlastností na příčkovky tříd jakosti

I a II.

Nahrazuje: viz dodatek

Účinnost od:
1.4.1967

05435

-- Vynechaný text --