



Cihlářské prvky pro svislé konstrukce

PŘÍČKOVKY DUTINOVÉ (Pk-CD)

Materiálový list

JK 596 129

Cavity bricks for partition walls (Pk-CD). Material specification

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Druh	Pevnostní Značka	Pevnost v tlaku		NV		M	Počet zmrazovacích cyklů	Rozměry v mm	Třída jakosti				
		Ø	J	Ø	J				I.		II.		
		v suchém stavu min.		min.					min.	max.	min.	max.	
PK-CD		MPa		% m				Mezní rozměry	283	293	280	296	
P 2	2	1,6	10	9	0	140	136		142	132	144		
P 4	4	3,4				65	61		67	60	68		
						40	38		42	37	43		
Výrobní rozměry, hmotnost a objemová hmotnost													
l	b	h	m informat.	ρ _v									
mm			kg	kg · m ⁻³									
290	140	40	1,8	max. 1100									
290	140	65	2,9										
290	140	140	6,2										
290	290	140	13,0										
Mezní úchylna od pravého úhlu mezi přilehlými plochami								úhel 1°		úhel 2°			
Trhlinky								5 mm na 290 mm		10 mm na 290 mm			
								nevadí, pokud nesnižují pevnost					
Otlučení nebo ztupení hran a rohů, popř. odštěpy do hloubky 2/3 tloušťky obvodové stěny								na délku		max. 10 mm		max. 20 mm	
								z toho nejvíce		1 roh 2 hrany		2 rohy 4 hrany	
Dovolené množství příček ve zlomcích (dva zlomky tvoří přibližně jednu příčkovku) v záslce bezprostředně po naložení u výrobce v %								max. 4		max. 4			
Boční stěny musí být rýhovány. Doporučují se rýhy o hloubce 2 až 3 mm.													

Příklad označování:

příčkovky 290 X 290 X 140, pevnosti v tlaku 4 MPa, třída jakosti I, ČSN 72 2625, materiálový list č. 1.

Pk-CD-290 X 290 X 140 - P 4 - I - ČSN 72 2625 - 1

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.4.1979

05437

-- Vynechaný text --