



JK 596 129

Furring bricks for partition walls (Pk-dr). Material specification

Tato norma navazuje na ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Druh	Pevnostní značka	Pevnost v tlaku		NV		M	Rozměry v mm	Třída jakosti					
		Ø	J	Ø	J			I.		II.			
		v suchém stavu min.		min.				min.	max.	min.	max.		
PK-dr		MPa		%m		Počet zmrázovacích cyklů	390	Mezní rozměry	384	396	382	398	
P 2	2	1,6	10	9	0		190		187	193	185	195	
P 4	4	3,4					65		63	67	62	68	
							40		38	42	37	43	
Výrobní rozměry, hmotnost a objemová hmotnost							Mezní úchylka od R mezi přilehlými plochami na šířku příčkovky		3		6		
l	b	h	m informativní		ρ _v								
mm			kg		kg . m ⁻³								
390	190	65	5,3		max.								
390	190	40	3,3		1100								
Prohnutí v podélném směru							mm		max. 4	max. 7			
Otlučení nebo ztupení hran a rohů, popř. odštěpky do hloubky 2/3 tloušťky obvodové stěny							na délku		max. 10 mm	max. 20 mm			
							z toho nejvíce		1 roh 2 hrany	2 rohy 4 hrany			
Trhlinky							Nevadí, pokud nesnižují pevnost						
Dovolené množství příčkovek ve zlomcích (dva zlomky tvoří přibližně jednu příčkovku) v zásilce bezprostředně po naložení u výrobce v %									max. 4	max. 6			
Boční stěny musí být rýhovány. Doporučují se rýhy o hloubce 2 až 3 mm.													
Příčkovky o šířce 40 mm musí být opatřeny perem a drážkou popř. dvěma drážkami.													

viz DODATEK

Účinnost od:
1.4.1979

05438

-- Vynechaný text --