

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.75

Schválena: 18.4.1980

ČSN 72 2630 1. část

JK 596



Cihlářské prvky pro zvláštní účely CIHELNÉ DLAŽDICE STÁJOVÉ

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bricks paving tiles for stables

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Druh	Pevnostní značka	Pevnost v tlaku v suchém stavu min.						NV	Rozměry v mm		Třída jakosti							
								min.			I		II					
								průměrná			jednotlivá	průměrná	290	215	140	65	45	+
CDŽ-s		MPa						%										
P 8		8		6,4				10										
P 10		10		8														
Výrobní rozměry a hmotnost																		
l	b	h	z ₁ *)	z ₂ *)	h ₁ *)	h ₂ *)	hmotnost*)											
mm								kg	Úchylka od R na 290 mm mezi přílehlými plochami max.		1° 5 mm		2° 10 mm					
290	140	45	14	10	7	4	2,6											
		65					3,7											
	215	65					5,6											
*) Informativní																		
Trhlínky		na lícni ploše								nedovolují se		nejvýše 3 vlasové trhlínky dlouhé max. 5 mm						
		na boční a rubové ploše								trhlínky nesmějí pronikat do větší hloubky než 5 mm		počet a hloubka trhlinek se nevymezují, trhlínky však nesmějí snižovat pevnost dlaždic						

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.9.1981

05441

-- Vynechaný text --