

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.965.2

Schválena: 23.7.1980

ČSN 72 2632-1. část

JK 595 211



Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY PLNÉ (VCP)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Solid lime sand bricks

Společné požadavky - viz ČSN 72 2632 Společná ustanovení

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Druh	Pevnostní značka	Pevnost				NP_s	M	Vnější vlastnosti			
		v tlaku		v ohybu		průměrná	Počet zmrazovacích cyklů	výrobní rozměr mm	mezí úchylky v mm *)		
		průměr- ná	jedno- tlivá	průměr- ná	jedno- tlivá				290	+ 3 - 3	
		v suchém stavu min.									240
VCP		MPa				%					
P 10	10	8	1,7	0,9	min. 10 max. 18	25 nebo 15 nebo 0	72	+ 3 - 4	nevadí, pokud jsou na povrchu a nesní- žují pevnost cihel, přičemž alespoň 2 sousední plochy musí být bez trhlinek viditelných pouhým okem		
P 15	15	12	2,2	1,1			65				
P 20	20	16	2,8	1,4			Trhlinky				
P 25	25	20	3,2	1,6							
P 30	30	24	3,6	1,8							
Výrobní rozměry			Hmotnost		ρ_v						
l	b	h	informativ.		max. průměrná kg . m ⁻³						
mm			kg		2000						
290	140	65	5,3								
240	115	72	4,0								
Úchylka od R na 290 mm mezi přilehlými plochami max.							úhel	1°			
							mm	5			
Otlučení nebo ztupení hran a rohů, popř. odštěpky u vzorků odebraných ve výrobě (kde aspoň dvě sousední boční plochy kvádrů jsou nepoškozeny) je v mm							max. 10				
Největší dovolené množství cihel ve zlomech (dva zlomky tvoří přibližně celou cihlu) v dodávce bezprostředně po naložení u výrobce v %							max. 2				
Barva		Cihly jedné dodávky mohou mít různé odstíny, avšak musí být jedné barvy									

*) Pro vyhodnocení rozměrů jsou rozhodující výsledky měření na každém jednotlivém vzorku.

Nahrazuje viz DODATEK ČSN 72 2632

Účinnost od:
1.10.1981

05443

-- Vynechaný text --