



**Vápenopískové prvky pro svislé
konstrukce
VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY
DĚROVANÉ (VCD)**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Perforated lime sand bricks

Společné požadavky - viz ČSN 72 2632 Společná ustanovení

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Druh	Pevnostní značka	Pevnost v tlaku		NV_s	M	Vnější vlastnosti		
		průměrná	jednotlivá	průměrná	Počet zmrazovacích cyklů	Výrobní rozměry v mm	Mezní úchytky *) v mm	
						v suchém stavu min.	240	+3 -3
							MPa	%
VCD							113	+3 -4
P 10	10	8	min. 10 max. 18	25 nebo 15 nebo 0	Trhlinky	nevadí, pokud jsou na povrchu a nesnižují pevnost cihel, přičemž alespoň dvě sousední plochy musí být bez trhlinek viditelných pouhým okem		
P 15	15	12						
P 20	20	16						
Výrobní rozměry			Hmotnost inform.	ρ_v průměrná max.				
l	b	h						
mm			kg	kg · m ⁻³				
240	115	113	4,7	1500				
Úchylka od R mezi přilehlými plochami na délku 240 mm max.					úhel	1°		
					mm	4		
Otlučení nebo ztupení hran a rohů, popř. odštěpky u vzorků odebraných ve výrobně (kde aspoň 2 sousední boční plochy cihly jsou nepoškozeny) je v mm						max. 10		
Největší dovolené množství cihel ve zlomech (dva zlomky tvoří přibližně celou cihlu) v dodávce bezprostředně po naložení u výrobce v %						max. 2		
Barva		cihly jedné dodávky mohou mít různé odstíny, avšak musí být jedné barvy						

+) Pro vyhodnocení rozměrů jsou rozhodující výsledky měření na každém jednotlivém vzorku.

Nahrazuje: viz DODATEK ČSN 72 2632

Účinnost od:
1.10.1981

05444

-- Vynechaný text --