



**Cihlářské prvky pro zvláštní účely
PŮDOVKY**

**ČSN 72 2633
1. část**

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Garret flooring slabs

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600										
TECHNICKÉ POŽADAVKY										
Druh	Pevnostní značka	Pevnost v ohybu v suchém stavu min. (při vzdál. podpor 160 mm)		NV	Rozměry v mm		Třída jakosti			
		průměrná	jednotlivá	min.	200	Mezní úchytky	I	II		
CDž-p		MPa		%	30		+	-		
P 2		2	1,6	10			3	5		
P 4		4	3,2				2	2	4	8
Výrobní rozměry a hmotnost				Úchylka od R na 200 mm mezi přilehlými plochami max.			1°			
l	b	h	hmotnost*)				4 mm		2°	
mm			kg				7 mm			
200	200	30	1,8							
Dovolené prohnutí nebo klenutí lící plochy jednotlivé půdovky měřené na spojnici protilehlých rohů v mm							± 3	± 6		
Trhlinky		na lící ploše				nedovolují se	nejvýše vlasové			
		na ostatních plochách				nevymezují se, nesmějí však snižovat předepsané hodnoty pevností				
Odštěpky na lící ploše							jeden o průměru max. 10 mm nebo 2 o průměru max. 7 mm	více, avšak o průměru max. 7 mm		
Zlomky v %, max.							3	6		
*) Informativní										

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.9.1981

05446

-- Vynechaný text --