

SKÚŠANIE TEHLIARSKYCH VÝROBKOV Spoločné ustanovenia

ČSN 72 2601

JK

Испытание кирпичных изделий. Общие установления

Testing of brick products. Common regulations

Táto norma platí pre odber vzoriek, druhy, rozsah a vyhodnocovanie skúšok vlastností tehliarskych výrobkov vyrábaných podľa ČSN 72 2600.

Túto normu dopĺňajú a na ňu nadväzujú skúšobné normy, podľa ktorých sa jednotlivé vlastnosti zisťujú.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Náhodný vyber (náhodné vzorkovanie) spôsob odberu vzoriek zo vzorkovaného celku, pri ktorom všetky vzorkované výrobky majú rovnakú pravdepodobnosť že sa zahrnú do skúšobného výberu nezávisle od subjektívneho posúdenia vzorkára.
2. Rozsah skúšobného výberu - počet vzoriek v skúšobnom výbere.
3. Skúšobný výber - výber odobratý zo vzorkovaného celku na skúšanie.
4. Tabužka náhodných čísel - technická pomôcka na vykonanie náhodného výberu z konečného vzorkovaného celku. Tabuľka obsahuje náhodne usporiadaný výber číslíc 0 až 9.
5. Ustálená hmotnosť vysušenej vzorky - hmotnosť, ktorá sa ďalším minimálne 6 hodín trvajúcim sušením pri teplote 105 °C až 110 °C nezmenší o viacej ako o 0,1 % proti hmotnosti tej istej vzorky zistenej pri predchádzajúcom vážení.
6. Vzorka - jednotlivý výrobok patriaci do skúšobného výberu.
7. Vzorkovaný celok - určité množstvo výrobkov, z ktorého sa odoberá skúšobný výber.

Nahrádza: pozri Dodatok

Účinnosť od: 1. 5. 1979

06511