

SKÚŠANIE TEHLIARSKYCH VÝROBKOV Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

ČSN 72 2608

Испытание кирпичных изделий. Определение склонности по образованию выцветов

Testing of brick products. Determination of tendency to efflorescence

Táto norma nadväzujúca na ČSN 72 2601 platí pre spôsob stanovenia náchylnosti na tvorbu výkvetov pri tehliarskych výrobkoch vyrábaných podľa ČSN 72 2600.

I. VŠEOBECNE

1- Ciežom skúšky je zistenie, či výrobok neobsahuje výkvetotvorné soli, ktoré spôsobujú jeho neželateľné zafarbenie, prípadne môžu narúšať súdržnosť výrobku s omietkou, alebo samého črepu

2. Náchylnosť na tvorbu výkvetov sa zisťuje pri výrobkoch používaných na neomietané murivo a na obklady spôsobom, ktorý umožňuje tvorbu výkvetov len na určenej časti povrchu výrobku (spôsob A).

Pri všetkých ostatných tehliarskych výrobkoch sa náchylnosť na tvorbu výkvetov zisťuje spôsobom, ktorý umožňuje tvorbu výkvetov na celom povrchu skúšaného výrobku (spôsob B).

3. Skúška náchylnosti na tvorbu výkvetov sa vykoná na 5 vzorkách. Pri spôsobe A sa skúša celá vzorka, pri spôsobe B sa vzorka rozpolí na polovičnú dĺžku.

4. Na skúšku sú potrebné tieto zariadenia a pomôcky: 5 misiek s rovným dnom, drôtená kefa, destilovaná voda, polyetylénová folia a gumové upevňovacie pásiky (len na spôsob A), sušiareň s regulovateľnou teplotou 105 °C až 110 °C (len na spôsob B).

Nahrádza: pozri Dodatok

Účinnosť od: 1. 5. 1979

06516