

MDT 666: 543:

: 546. 723-31

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 3. 5. 1983

ZÁKLADNÍ POSTUP ROZBORU SILIKÁTU

Stanovení oxidu železitého

titrační metodou z přímé navážky

ČSN 720110

část 4

JK-

Определение окиси железа

Determination of ferric oxide

Tato norma se používá současně s ČSN 72 0100 Základní postup rozborů silikátů. Všeobecná ustanovení a určuje zkušební metodu pro stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky v materiálech v ní uvedených.

Podstata zkoušky

1. Po odkouření vzorku s kyselinou fluorovodíkovou a sírovou se vzorek dále rozkládá směsí kyselin sírové a fosforečné. Po přidání kyseliny chlorovodíkové se železité ionty zredukuje roztokem chloridu cínatého na železnaté a ty se stanoví titrací roztokem dichromanu draselného.

Chemikálie

2. Pro provedení zkoušky se použije následujících chemikálií: Kyselina chlorovodíková ($\rho = 1,19 \text{ g/cm}^3$)

Kyselina sírová ($\rho = 1,84 \text{ g/cm}^3$), roztok (1 + 4)

Kyselina fluorovodíková, roztok 40%

Kyselina fosforečná ($\rho = 1,70 \text{ g/cm}^3$)

Směs kyselin fosforečné a sírové v poměru 2: 1

Chlorid cínatý, roztok 12, 5%: 12,5 g chloridu cínatého dihydrátu se rozpustí za tepla v 100 cm³ kyseliny chlorovodíkové a zředí se vodou na objem 100 cm³

Chlorid rtuťnatý, nasycený roztok

Manganistan draselný, roztok $c(\text{KMnO}_4) = 1 \text{ mol/dm}^3$ Dichroman draselný, odměrný roztok $c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 0,05 \text{ mol/dm}^3$: 2,4516 g dichromanu draselného, překrystalovaného a vysušeného

při teplotě 150 až 170 °C se rozpustí ve vodě v odměrné baňce na 1000 cm³ a doplní se vodou po značku. Používá se jako standardní roztok. Jeho titr vyjádřený v gramech oxidu železitého na 1 cm³ odměrného roztoku se rovná 0,003992

Nahrazuje ČSN 72 0110, část 4 ze 7. 11. 1973

Účinnost od: 1. 1. 1984

30733