

příprava konečného vzorku

pro chemické a fyzikální zkoušky

keramických výrobků a surovin

ČSN 72 1009*

Подготовка конечной пробы для химических и физических испытаний керамических изделий и сырьевых материалов

Preparation of final sample for chemical and physical test of ceramic products and raw materials

Tato norma platí pro přípravu konečného vzorku pro chemický rozbor a chemické a fyzikální zkoušky keramických výrobků a surovin; platí i pro další suroviny a hmoty, pokud se na ní normy jakosti, jiné normy nebo dohody odvolají.

Odlišný postup přípravy musí být uveden ve zkušební normě, v normě jakosti nebo dohodě.

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 2224-80 Žárovzdorné materiály a výrobky. Příprava konečného vzorku.

Překlad ST SEV 2224-80 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou. Čs. norma je doplněna o další články, popř. jejich části, platné pouze v ČSSR.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Vzorek - část základního souboru odebraná ke zkoušení (výrobek, tvarovka - u tvarových výrobků) nebo určité množství základního souboru odebrané ke zkoušení (u netvarových výrobků a surovin).
2. Dílčí vzorek - část materiálu odebraná z jediného místa základního souboru.
3. Složený vzorek - souhrn dílčích vzorků.
4. Redukovaný vzorek - množství materiálu, získaného dělením (zmenšením resp. kvartací) složeného vzorku.

Nahrazuje ČSN 72 1009 ze 14. 11. 1970.

Účinnost od: 1. 1. 1983

30752