



## **MLETÉ VÁPENCE**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Limestone pulverous

Tato norma platí pro výrobu a dodávání mletých vápenců a navazuje na ČSN 72 1210 a ČSN 72 1217.

### **I. VŠEOBECNĚ**

#### **Třídění**

**1.** Mleté vápence se třídí podle způsobu mletí na

- a) hrubě mleté,
- b) jemně mleté,
- c) velmi jemně mleté.

Podle vymezeného zrnění se třídí na 13 druhů (č. 1 až 13).

### **II. TECHNICKÉ POŽADAVKY**

#### **Jemnost**

2. Jemnost mletých vápenců musí vyhovovat hodnotám uvedeným v tabulce:

Vápenec	Číslo druhu	Délka strany oka síta (ČSN 15 3105) v mm										
		0,1	4,0	2,0	1,0	0,63	0,5	0,2	0,09	0,071	0,063	0,04
		Propad v %, max.	Zbytek na síte v %, max.									
hrubě mletý	1	—	0,2	20								
	2			0,2	20							
	3				10							
jemně mletý	4	—			2	10						
	5	9			0,2	15						
	6					0,2	10					
velmi jemně mletý	7	—				10		40				
	8	—				0,2		20				
	9	—					0,1	5				
	10	—				1,0			25 až 50			
	11	—						0,4		5		
	12	—								1	5	
	13	—										0,1

Nahrazuje ČSN 72 1220  
z 9.8.1967

Účinnost od:  
1.1.1984

30796

-- Vynechaný text --