

MDT 666. 321

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 26. 10. 1990

Plavené kaoliny

PLNICÍ KAOLINY

PRO PAPIRENSKÝ PRŮMYSL

Druhy jakosti

ČSN 72 1310

část 6

JK 581 14

Каолин заполнительный для бумажной промышленности. Сорта

Kaolin fillers for paper industry. Quality grades

Tato norma navazuje na ČSN 72 1310 část 1 Plavené kaoliny. Společná ustanovení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vlastnost		P1	P2	P3	
Bělost absolutní		min.	74	75	
Zbytek na síť	0, 200 mm	%	max.		
	0, 200 + 0, 063 mm		0, 005		
Abrazivita		mg	max.	50	60

Informativní údaje

Průměrná vlhkost dodávky v %	12		
Obchodní značky	KK/P1	KK/P2 KÚ/P2 DS/P2	KK/P3 Uex/P3 DSex/P3

Účinnost od: 1. 12. 1991

30804