

Plavené kaoliny

JEMNÉ PLNICÍ KAOLINY

PRO PAPIRENSKÝ PRŮMYSL

Druhy jakosti

ČSN 72 1310

část 7

JK 518 14

Мелкий заполнительный каолин для бумажной промышленности. Сорта

Fine kaolin fillers for paper industry. Quality grades

Tato norma navazuje na ČSN 72 1310 část 1 Plavené kaoliny. Společná ustanovení

## TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vlastnost			FI	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Bělost absolutní		min.	75	76	77	78	80	81	
Zbytek na síť	0, 200 mm	%	max. 0, 005						
	0, 200 + 0, 063 mm		max. 0, 03		0, 02		0, 015 !		
Obsah částic pod 2 u		min.	50		nevymezeno				
Abrazivita	mg	max.	30	25		17	25		

## Informativní údaje

Průměrná vlhkost dodávky v %				12			
Obchodní značky dodávané v době schválení normy	SPEX/F1	SPEX/F2 OT 78	SPEX/F3	SPEX/F4 OT 80	OT 82	SPEX/F6	SPEX/F7

Účinnost od: 1. 12. 1991

30805