

Plavené kaoliny

NÁTĚROVÉ KAOLINY

PRO PAPIRENSKÝ PRŮMYSL

Druhy jakosti

ČSN 72 1310

část 8

JK 581 15

Каолин-лакокрасочное покрытие для бумажной промышленности. Сорта

Coating kaolins for paper industry. Quality grades

Tato norma navazuje na ČSN 72 1310 část 1 Plavené kaoliny. Společná ustanovení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vlastnost			N1	N2	N3	N4
Bělost absolutní		min. max.	78	80	82	84
Zbytek na síť 0, 063 mm			0, 03	0, 02	0, 01	
Obsah částic	nad 10 μm	%	1			
	pod 2 μm		75	78	80	82
Abrazivita	mg	max.	15			
Pro kaoliny dodávané v suspenzi	Zdánlivá dynamická viskozita	m Pas	rozmezí 80 až 150			
	pH	-	rozmezí 7 až 8, 5			

Informativní údaje

Průměrná vlhkost dodávky v %	12			
Obchodní značky dodávané v době schválení normy	KK/N1	KK/N2	KK/N3	KK/N4

Účinnost od: 1. 12. 1991

30806