

**POPÍLEK PRO VÝROBU MALT**
Materiálový list**ČSN 72 2063**

JK 587 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fly ash for mortar production

Technické požadavky			
Chemické složení			
ztráta sušením	%	nejvíce	2
ztráta žháním	%	nejvíce	10
obsah celkové síry (jako SO ₃)	%	nejvíce	3
Fyzikální vlastnosti			
objemová stálost koláčkovou zkouškou	—	vyhovuje	
zkrácení začátku tuhnutí cementu (doporučená)	min	nejvíce o	15
prodloužení doby tuhnutí cementu (doporučená)	h	nejvíce o	4
Obsah přírodních radionuklidů			
hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra	Bq . kg ⁻¹	nejvíce	75 ¹⁾
Nelze dodávat a zpracovávat popílek odpadající při spalování mazutu nebo směsi uhlí a mazutu.			

Tato norma neplatí pro výrobu injekčních malt. Popílký pro injektážní malty se hodnotí podle ČSN 72 2064 Popílek jako aktivní složka betonu.

¹⁾ V případě překročení této hodnoty je nutno rozhodnutí o použití popílku ke stavebním účelům si vyžádat závazný posudek krajského hygienika.

Nahrazuje ČSN 72 2063
ze dne 26.9.1966

Účinnost od:
1.4.1987

30897

-- Vynechaný text --