



**POPÍLEK JAKO NEAKTIVNÍ SLOŽKA
DO BETONU**
Materiálový list

ČSN 72 2065

JK 587 - 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fly ash as nonactive concrete constituent

Technické požadavky			
Chemické složení			
ztráta sušením	neupravovaný (prašný)	%	nejvíce 1
	upravovaný (aktivace smáčením)	%	nejvíce 20
Fyzikální vlastnosti			
zrnitost	zbytek na síti 0,125 mm	%	nejvíce 5
	zbytek na síti 4,000 mm	%	nejvíce 1
Obsah přírodních radionuklidů			
hmotnostní aktivita ^{226}Ra		Bq . kg ⁻¹	nejvíce 75 ¹⁾
Maximální hodnota ztráty žháním se nepředepisuje a pro zpracování je výhodnější popílek s určitým množstvím spalitelných látek. Výše hodnoty spalitelných látek je otázka dohody odběratele a dodavatele.			
Popílek nemá obsahovat slepené shluky, které není možno rozdrtit rukou.			
Popílek nemá obsahovat kovové částice, jejichž kterýkoliv rozměr je větší než 1 mm a nemá obsahovat částice kovů, které by poškozovaly vzhled nebo kvalitu výrobků.			
Přípravek tekutých látek zabraňující prašnosti popílku se připouští jen u popílku manipulovaném ve volném prostoru s tím, že přísada nepůsobí toxicky, neohrožuje zdraví, životní prostředí a kvalitu nebo vzhled výrobku.			

¹⁾ V případě překročení této hodnoty je nutno k rozhodnutí o použití popílku ke stavebním účelům si vyžádat závazný posudek krajského hygienika.

Nahrazuje ČSN 72 2065
ze dne 26.9.1966

Účinnost od:
1.4.1987

30899

-- Vynechaný text --