


POPÍLEK PRO VÝROBU PÓROBETONU
Materiálový list
ČSN 72 2067

JK 587 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fly ash for the cellular concrete production

Technické požadavky			
Chemické složení			
ztráta sušením	%	nejvíce	0,5
ztráta žháním při spalování hnědého uhlí nebo směsi hnědého a černého uhlí	%	nejvíce	4
ztráta žháním při spalování černého uhlí	%	nejvíce	7
obsah SiO_2 při spalování hnědého uhlí	%	nejméně	50
obsah SiO_2 při spalování černého uhlí	%	nejméně	45
obsah SO_3	%	nejvíce	2
obsah Al_2O_3 (doporučená)	%	nejvíce	35
obsah Fe_2O_3 (doporučená)	%	nejvíce	18
obsah CaO (doporučená)	%	nejvíce	7
obsah Na_2O (doporučená)	%	nejvíce	1,5
Pucolánová aktivita			
obsah aktivního SiO_2	%	nejméně	25
poměr obsahů aktivního SiO_2 a R_2O_3 (při obsahu aktivního SiO_2 25 až 30 %,)	—	nejvíce	3,0
Fyzikální vlastnosti			
zrnitost	zbytek na síť 0,200 mm	%	nejvíce 8
	zbytek na síť 0,063 mm	%	nejméně 25
měrný povrch	$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}$		nejméně 200
			nejvíce 500

-- Vynechaný text --