



**POPÍLEK PRO VÝROBU
UMĚLÉHO KAMENIVA SPÉKÁNÍM**
Materiálový list

ČSN 72 2068

JK 587 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fly ash for the artificial aggregates

production by sintering

Technické požadavky			
Chemické složení			
ztráta sušením	%	nejvíce	0,5
ztráta žháním	%	nejvíce	6
obsah celkové síry (jako SO ₃)	%	nejvíce	2
Fyzikální vlastnosti			
zrnitost	zbytek na síť 0,063 mm	%	nejvíce 35
	zbytek na síť 1,000 mm	%	nejvíce 0
Obsah přírodních radionuklidů			
hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra	Bq . kg ⁻¹	nejvíce	75 ¹⁾
Při posuzování jakosti popílku před zahájením výroby umělého kameniva a při změně paliva u dodavatele popílku je nutno provést odzkoušení jeho technologické vhodnosti.			

¹⁾ V případě překročení této normy je nutno k rozhodnutí o použití popílku ke stavebním účelům si vyžádat závazný posudek krajského hygienika.

Nahrazuje ČSN 72 2068
ze dne 26.9.1966

Účinnost od:
1.4.1987

30902

-- Vynechaný text --