



ZRNĚNÍ VZDUŠNÝCH VÁPEN

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Granulation of air-hardening limes

Tato norma platí pro zrnění všech druhů vzdušných vápen.

I. VŠEOBECNĚ

Třídění

1. Vápna vzdušná se třídí podle zrnění na druhy podle tab. 1.

Tab. 1

Druh		Zrnění v mm
Vápno kusové		nad 6,3
Vápno drcené		do 25,0
Vápno práškové		do 3,15
Vápno mleté	hrubě	do 2,5
	jemně	do 0,2
	velmi jemně	do 0,09

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2. Zrnění jednotlivých druhů vápen je vymezeno nejvýše povoleným propadem předepsaným sítem u vápen kusových a nejvýše povolenými zbytky na předepsaných sítích u vápen drcených, práškových a mletých.

Nahrazuje: ČSN 72 2209
z 21.12.1966

Účinnost od:
1.3.1986

30910

-- Vynechaný text --