

MDT 666. 964: 691. 58:

: 620. 1

ČESKOSLOVENSKÁ STATNÍ NORMA

Schválena: 25. 4. 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely ZKOUŠKA MIGRACE DO PODKLADU

ČSN 72 2345

JK 246

Испытание миграции

Test method for staining

Tato norma platí pro posouzení vlastností tmelu uvolňovat látky, jež mohou pronikat do podkladu.

Navazuje na ČSN 72 2341.

I.. názvosloví

1. Migrace - ve smyslu této normy je přestup kapalných látek ze tmelu do filtračního papíru.
2. V ostatním platí názvosloví uvedené v ČSN 72 2330.

II. VŠEOBECNĚ

3. Podstatou zkoušky je zjištění, zda dochází k migraci kapalných látek ze tmelu do filtračního papíru při teplotě 70 °C
4. Zkušební zařízení a pomůcky:
 - a) elektrická sušárna s regulací teploty s přesností $\pm 2^{\circ}\text{C}$ a s cirkulací vzduchu;
 - b) kvantitativní filtrační papír č. 388, o průměru 110 mm podle ČSN 50 2780;
 - c) skleněná destička o rozměrech 110 mm x 110 mm;
 - d) hliníkový nebo mosazný prstenec o vnějším průměru 23 mm, vnitřním průměru 20 mm a výšce 5 mm se zabroušenou plochou mezikružím;
 - e) ocelová stěrka.

Účinnost od: 1. 5. 1984

30918