



Cihlářské prvky pro svislé konstrukce

CIHLY PLNÉ - CP

ČSN 72 2610

JK 596

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Brick elements for vertical structures Solid bricks

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY												
Druh	Pevnost				NV	M	Rozměry		Třída jakosti			
Pevnostní značka	v tlaku		v ohybu ²⁾		průměrná	počet zmrazovacích cyklů	mm		I		II	
	v suchém stavu min.						290	Mezní odchylky v mm	—	+	—	+
	průměrná	jednotlivá	průměrná	jednotlivá					7	3	10	6
CP	MPa				%	0	250	Mezní odchylky v mm	6	3	9	5
P 6	6	4,8	1,0	0,7	min. 10		140		4	2	8	4
P 7	7	6,0	1,2	0,8			120		4	2	7	4
P 8	8	6,4	1,5	0,8			65		4	2	5	3
P 10	10	8,0	1,7	0,9		0 nebo 15 ¹⁾	Použitelné zlomky v % dodávky max. nebo max. % prolínání jakostních tříd	5	8			
P 15	15	12,0	2,2	1,1								
P 20	20	16,0	2,8	1,4								
P 25	25	20,0	3,2	1,6								
Základní rozměry, objem, hmotnost, hmotnost												
<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>Q_v</i>		<i>m</i> informativní							
mm			kg · m ⁻³		kg							
290	140	65	max. 1900		5,0							
			max. 1750		4,6							
			max. 1600		4,2							
250	120	65	max. 1900		3,7		Trhlinky		nevadí, pokud nesnižují pevnost			
			max. 1750		3,4							
			max. 1600		3,1							
Odchylky od R mezi přilehlými plochami max. ³⁾ úhel									1°		2°	
Otlučení hran a rohů, odštěpky (max. 2 na jedné cihle u vzorků odebraných ve výrobě, do hloubky max. mm									10		20	
Boční stěny mohou být rýhovány. Doporučují se rýhy o hloubce 1 až 2 mm.												

Nahrazuje: ČSN 72 2610
z 25.3.1977

Účinnost od:
1.11.1989

30930

-- Vynechaný text --