



Cihlářské prvky pro svislé konstrukce CIHLY DĚROVANÉ MODULOVÉ - INA M

ČSN 72 2611 1. část

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick elements for vertical structures

Perforated modular brick

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY											
Druh	Pevnost v tlaku		NV	M	Rozměry		Třída jakosti				
Pevnostní značka	v suchém stavu ¹⁾ min.		min.	počet zmrazovacích cyklů	mm		I		II		
	prům.	jednotl.	prům.		390	Mezní odchylky v mm	+	-	+	-	
CD-INA	MPA		% m	10			0 nebo 15 ²⁾	5	10	8	13
P 4	4	3,2			195			3	5	5	9
P 6	6	4,8			190			3	5	5	9
P 8	8	6,4			140			2	4	4	8
P 10	10	8									
P 15	15	12									
P 20	20	16									
Použitelné zlomky v % dodávky max. ³⁾ nebo max. % prolínání jakostních tříd							5		8		
Otlučení hran a rohů, odštěpky (max. 2 na jedné cihle) u vzorku ve výrobě do hl. max. mm							10		20		
Odchylka od R mezi přilehlými plochami max. ⁴⁾ úhel							1 °		2 °		
Rozměry, objemová hmotnost, inf. hmotnost, žlábků na plochách 1 × h											
Druh	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	ρ_v	$m_{inf.}$	počet žlábků	délka žlábků	hloubka žlábků			
	mm			kg · m ⁻³	kg						
M	390	195	140	max. 850	9,0	mm					
				max. 1000	10,6	1 nebo 2	90—125	12 mm při jednom žlábků			
				max. 1150 ⁵⁾	12,2						
			190	max. 850	12,3						
				max. 1000	14,4						
				max. 1150 ⁵⁾	16,6	25 mm při druhém žlábků					

-- Vynechaný text --