



Cihlářské prvky pro svislé konstrukce CIHLY DĚROVANÉ - CD

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick elements for vertical structures.

Perforated brick

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY										
Druh	Pevnost v tlaku		NV	M	Rozměry		Třída jakosti			
Pevnostní značka	v suchém stavu min.		min.	počet zmrazovacích cyklů	mm		I		II	
	průměrná	jednotlivá	průměrná				-	+	-	+
CD	MPa		%	0 nebo 15 ¹⁾	365	Mezní odchylny v mm	10	5	13	8
P 4	4	3,2	10		360		10	5	13	8
P 6	6	4,8			320		8	4	10	6
P 8	8	6,4			290		7	3	10	6
P 10	10	8			240		6	3	9	5
P 15	15	12			175		5	3	7	5
P 20	20	16			140		4	2	8	4
P 25	25	20			115		4	2	7	4
Výrobní rozměry, objem, hmotnost, hmotnost					113		4	2	7	4
Druh	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	ρ_v max	m_{inf}	Trhlinky	nevadí, pokud nesnižují pevnost			
	mm			kg.m ⁻³	kg					
+CD	360	240 ²⁾	140	113	1300			15,7	12,7	
	320	240 ²⁾	140	113	1300			14,0	11,3	
	290	240 ²⁾	140	113	1300			12,7	10,2	
+3,5 CDm 14	365	175	140		1450	13,0				
+CDm 11,3; 14	240	115	140	113	1450	5,6	4,5			

nevadí,
pokud
nesnižují
pevnost

+ výběhový výrobek

Nahrazuje: ČSN 72 2611 - 1.část
z 25.3.1977

Účinnost od
1.2.1990

30932

-- Vynechaný text --