



Cihlářské prvky pro svislé konstrukce CIHLY DĚROVANÉ TÝN - CD TÝN

ČSN 72 2611 3. část

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick elements for vertical structures. Perforated brick

Společné požadavky viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY										
Druh	Pevnost v tlaku		NV	M	Rozměry		Třída jakosti			
Pevnostní značka	v suchém stavu min.		min.	počet zmrazovacích cyklů	mm		I		II	
	průměrná	jednotlivá	prům.				-	+	-	+
CD-TÝN	MPa		% m	0 nebo 15 ¹⁾)	365	mezní od- chylky v mm	9	4	13	8
P 4	4	3,2	10		290		7	3	10	6
P 6	6	4,8			190		5	3	9	5
P 8	8	6,4			215		6	3	9	5
P 10	10	8			Trhlínky		nevadí, nesnižují-li pevnost			
P 15	15	12								
P 20	20	16								
Rozměry a objemová hmotnost, hmotnost										
Druh	<i>l</i>	<i>b</i> ²⁾	<i>h</i>	<i>q_v</i> max.	<i>m_{inf.}</i>	Šířka štěrbin	max. 13 mm viz obr. 2			
	mm			kg.m ⁻³	kg					
* TÝN	290	190	215	1000	11,8	Uspořádání štěrbin	nepředepisuje se			
* TÝN III	365	190	215	1000	14,9					
Použitelné zlomky v % dodávky max., nebo max. % prolínání jakostních tříd							5	8		
Odchylky od R mezi přilehlými plochami ³⁾ max.					úhel	1°	2°			
Otlučení hran a rohů, odštěpky (max. 2 na jedné cihle), u vzorků ve výrobně do hloubky max.					mm	10	20			
Úchytné otvory – max. 2 o celkové ploše max. 4500 mm ²										
Boční stěny musí být rýhované. Doporučují se rýhy o hloubce 2 až 3 mm.										

* výběrový výrobek

Nahrazuje: ČSN 72 2611 - 2.část
z 25.3.1977

Účinnost od:
1.2.1990

30933

-- Vynechaný text --