


Cihlářské výrobky pro režné zdivo
CIHLY PLNÉ - CPR
ČSN 72 2623
část 1

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick products for raw masonry. Solid bricks

Společné požadavky viz ČSN 72 2600 a ČSN 72 2623



TECHNICKÉ POŽADAVKY					
Druh	Rozměry		Hmotnost		Pevnost v tlaku a tahu za ohybu
	koordinační	základní	infor- mativní	obje- mová	
	$l_0 \times b_0 \times h_0$	$l \times b \times h$	m	Q_v	pevnostní značka
	mm		kg	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	
CPR CPR-d	$300 \times 150 \times 75$	$290 \times 140 \times 65$	5,0	max. 1900	P 10 až P 40
	$260 \times 130 \times 75^1)$	$250 \times 120 \times 65$	3,7		
	$300 \times 100 \times 100$	$290 \times 90 \times 90$	4,5		

Poznámka:

1) výběhový rozměr, neodpovídá ČSN 73 0005

CPR

CPR-d



Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.9.1991

30935

-- Vynechaný text --