



Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce CIHLY ODLEHČENÉ

ČSN 72 2628

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick products for vertical structures. Perforated bricks

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY																	
Druh	Pevnostní značka	Pevnost				NV	M	Rozměry v mm		Třída jakosti							
		v tlaku		v tahu za ohybu střepu ³⁾		průměrná	Počet zmrazova- cích cyklů			I		II					
										-	+	-	+				
		v suchém stavu						průměrná	jedno- tlivá	průměrná	jedno- tlivá	Mezní odchylky v mm	290	7	3	10	6
		průměrná	jedno- tlivá	průměrná	jedno- tlivá								140	4	2	8	4
CO	MPa				%	min. 12	0 0 nebo 15 ¹⁾	Zlomky v % dodávky max.	5	8							
P 7	7	5,6	1,2	0,8	25 nebo 50												
P 10	10	8	1,7	0,9													
P 15	15	12	2,2	1,1													
P 20	20	16	2,8	1,4													
P 25	25	20	3,2	1,6													
P 30	30	24	3,6	1,8													
P 35	35	28	4,0	2,0													
P 40	40	32	4,4	2,2	Výrobní rozměry, hmotnost, objemová hmotnost				Trhlínky	nevadí pokud nesnižují pevnost							
<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>m</i> ²⁾	<i>Q_v</i>													
mm				kg	kg · m ⁻³												
290	140	65	3,8	max.	1 450 nebo 1 750												
			4,6														
						Barva	nevadí nestejnouměrnost										

ohybu podle ČSN 72 2605 čl. 28 se rozměr b rovná šířce střepe v místě zlomu v mm.

Účinnost od:
1.8.1988

30938

-- Vynechaný text --