


**Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce
CIHLY ODLEHČENÉ PRO REŽNÉ ZDIVO**
ČSN 72 2629

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Brick products for vertical structures. Perforated bricks for raw masonry

Společné požadavky viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY													
Druh	Pevnostní značka	pevnost				NV	M	Rozměry v mm		Třída jakosti			
		v tlaku		v tahu za ohybu střepu ²⁾						I		II	
										-	+	-	+
		v suchém stavu						průměrná	počet zmrazovacích cyklů	mezní odchylky v mm	290	7	3
prů- měrná	jedno- tlivá	prů- měrná	jedno- tlivá	140	4	2	8				4		
				65	4	2	5				3		
CI-0	MPa				%	8 až 20	25	Trhlinky	na lícnicích plochách	2 přilehlé plochy podle čl. 131 ČSN 72 2600	dovolené do max. délky 10 mm a hloubky 2 mm		
P10	10	8	1,7	0,9									
P15	15	12	2,2	1,1									
P20	20	16	2,8	1,4									
P25	25	20	3,2	1,6									
P30	30	24	3,6	1,8									
P35	35	28	4,0	2,0									
P40	40	32	4,4	2,2									
Výrobní rozměry, hmotnost, objemová hmotnost								mimo lícení plochy	nevadí pokud nesnižují pevnost				
l		b	h	m ¹⁾	ρ _v								
mm				kg	kg.m ⁻³								
290	140	65	3,8	1450 nebo 1750	max.								
			4,6										
Odchylky od R mezi přilehlými plochami max. úhel								1°		2°			
Mezní odchylky od rovinnosti lícnicích ploch mm								3		6			
Poznámky:													
¹⁾ Informativní													
²⁾ Hodnota, kterou se proěřuje kvalita střepu v závislosti na výskytu nežádoucích trhlinek. Ve výpočtu pevnosti tahu za ohybu podle ČSN 72 2605 čl. 28 se rozměr b rovná šířce střepu v místě zlomu v mm													

-- Vynechaný text --