



**Cihlářské prvky pro svislé konstrukce
TVAROVKY
PRO KERAMICKÉ DÍLCE CD-AK/A**

ČSN 72 2631 1. část

JK 596

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Form-pieces for ceramics CD-AK/A

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Pevnostní načka	Pevnost v tlaku v suchém stavu min.		NV	M	Rozměry v mm	Mezní úchytky v mm pro				
			min.	počet zmra- zova- cích cyklů		automat. kladení		ruční kladení		
	prům.	—	+			—	+			
		MPa	%			4	2	7	4	
P 6	6	4,8	10	0 nebo 15 ²⁾	295	4	2	7	4	
P 8	8	6,4			290	—		7	4	
P 10	10	8,0			250	—		6	3	
P 15	15	12,0			220(h)	5	2	6	3	
P 20	20	16,0			220(b)	3	2	5	3	
					173	3	2	5	3	
					145	—		4	2	
Barva – nevádí nestejnóměrnost					111	—		4	2	
Úchylka od R na 220 mm mezi přilehlými plochami, max.					úhel	1°		2°		
					mm	5		10		
Otlučení hran a rohů, odštěpky (max. 2 na jedné tvarovce) u vzorků odebraných ve výrobně, do hloubky, max.					mm	10		20		
Trhlínky – nevádí pokud nesnižují pevnost										
Použití – tvarovka je určena pro výrobu keramických vrstvených dílců. Její tvar umožňuje automatické kladení při výrobě dílců (lze ji však klást i ručně).										

Poznámka:

¹⁾ Směr zatěžování je kolmý na řeznou plochu tvarovky

²⁾ Použije-li se v dílcích, kde se mrazuvzdornost M 15 požaduje nebo předepisuje.

Účinnost: 1.6.1983

30940

-- Vynechaný text --